



天女牌瓷砖腻子（双组分）

产品简介：

本产品是由水泥、填料、助剂等与特殊聚合工艺的合成乳液配合的光滑基面专用双组分平整用材料。产品无添加 APEO、甲醛、苯系物等对人体和环境有害的物质，符合 GB 24408 的环保要求。

产品特性：

- 施工便易，安全环保；
- 找平、填补性好，能有效弥盖基层细微缺陷；
- 固化快，收缩低，粘附性强，与基层结合牢固。
- 耐水、抗碱性能突出，能有效降低瓷砖、马赛克等旧墙面的翻新成本，且安全可靠。

产品用途：

- 主要用于瓷砖、马赛克、石材等光滑基面的翻新，作底层腻子。

产品特征：

- 水溶性，双组分（干粉为灰色粉末，乳液为乳白色液体）。

基本参数：

- 配 比 干粉：乳液：清水=25:4.5:4~6（重量比）
- 干燥时间 表干≤2 h
- 施工性能 批刮无障碍
- 理论用量 0.5 kg/m²（不含损耗）

表面处理：

- 去除被刮涂表面灰尘、浮灰、油污、霉菌等，确保其牢固、清洁。

施工条件：

- 在 5°C~38°C 的环境温度下进行，空气相对湿度应低于 85%；
- 禁止在雨、雾、雪、大风和较大灰尘等环境下户外施工。

腻子调配：

- 先将清水、乳液倒入容器中，再加入干粉，用电动搅拌器充分搅拌均匀成膏糊状；
- 稠度以适宜批刮为宜；
- 搅拌好的腻子浆料应在 2 小时内用完。

施工工艺：

- 采用油灰刀、大板、泥夹等工具进行均匀批刮，应薄涂满批一道，允许有露底现象；
- 一般养护 8 h 后，再批刮下道腻子；
- 打磨宜在批刮后 24 h 左右进行；
- 腻子施工结束且阴阳角、垂直度、平整度等符合要求时，宜养护 3 d 后涂刷各种涂料。

后道配套：

- 外墙腻子粉、水性

注意事项：

- 仔细清理基层的破损、松动、起壳、空鼓等，对缺陷部位用砂浆抹平；
- 去除被涂物表面浮浆、粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物；
- 基面的垂直度、平整度等符合要求时，再进行批刮；
- 每次腻子批刮厚度应小于 1 mm；
- 禁止与干结腻子膏状物加水混合后再使用；

包装规格：

- 干粉：25 kg；乳液：4.5kg

储存运输：

● 存放于通风、阴凉、干燥处，避免日光曝晒。适宜贮存温度为 5℃ ~ 40℃，有效贮存期 6 个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。

声 明：

- 以上资料及数据是根据我们的试验和实际应用中的经验而积累的，可作为施工参考；
- 由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，本公司仅保证涂料的产品质量；
- 不同基材、干燥方式、温湿度、涂装间隔时间、涂膜厚度等，都会导致不同的结果，对于我们不了解的情况下进行施工，本公司不承担任何责任；
- 本说明书的相关技术内容，公司有权进行持续改进，以最新版本为准。

浙江天女集团制漆有限公司

地址：浙江省桐乡经济开发区高新西二路 150 号
网址：www.tiannucoating.com

电话：0573-88361653 88362777
传真：0573-88361953