



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

银洋合成乳液 LV-500SF

(通用型净味苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

LV-500SF 是一种专门设计用于净味涂料的通用型净味苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚乳液。其主要用于替代目前市面上的通用苯丙乳液，在保持相同成本的基础下，为涂料的净味作出额外的贡献。

通过银洋特有净味技术而生产的LV-500SF，本体气味更低、更纯，是真正的净味乳液。其总VOC、残余单体含量远低于目前市场通用的苯丙乳液。

区别于现有市场上的净味乳液，LV-500SF具备更好的应用性能。耐湿洗刷牢度方面，优于通用非净味苯丙乳液。胶膜柔韧性、颜填料包覆能力、耐水耐碱性、钙离子稳定性、机械稳定性等均与通用非净味苯丙乳液性能一致。同时，LV-500SF的价格与通用非净味苯丙乳液相当，属于高性价比净味乳液。

LV-500SF 不含APEO、超低甲醛含量，适用于配置高PVC、环保、经济型内墙净味涂料。

二、产品特性：

- 不含APEO
- 超低甲醛含量
- 气味更低、更纯净
- 优异的湿洗刷性能
- 经济性佳
- 涂料综合基础性能表现优良

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色液体
- 固体含量..... 46±1%
- 布氏粘度..... 200 - 800 厘泊 (# 3 / 30 rpm / 25℃)
- PH 值 (25℃) 5.5 - 7.5
- 平均粒子直径..... 0.10-0.20 微米
- 总残余单体(PPM)..... < 50
- 游离甲醛(ppm) < 50
- VOC(ppm) < 200
- 离子性..... 阴离子



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

-
- 玻璃转化温度 (Tg) 约22℃
 - 最低成膜温度 (MFT) ... 约21℃
 - 细度..... < 50
 - 钙离子稳定性..... 良好

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。