



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

发出日期：2019年11月1日

银洋合成乳液 LV-530SF

(无添加净味苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

LV-530SF 净味苯乙烯丙烯酸酯共聚乳液专门设计用于不含成膜助剂、不含抗冻剂的高档净味涂料。

基于银洋特有净味技术而开发的 LV-530SF，气味更低、更纯，是真正的净味乳液。其总 VOC、残余单体含量均远低于目前市场通用的苯丙乳液。

使用 LV-530SF 配制净味涂料时，可以不用或大量减小成膜助剂的用量，使涂料的气味得到有效控制；同时无需添加抗冻剂即可达到优秀的冻融稳定性；

LV-530SF 具备优秀的常温及低温耐湿洗刷性能。

LV-530SF 不含 APEO、超低甲醛含量，适用于配制无添加净味内墙涂料。

二、产品特性：

- 不含 APEO
- 不含成膜助剂、不含抗冻剂
- 低气味
- 优异的湿洗刷性能
- 极佳的耐水性与耐碱性
- 优异的附着力
- 经济性好、配方适用性广

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色带蓝光液体
- 固体含量..... 49±1 %
- 布氏粘度..... 0-500 厘泊 (2#/ 60 rpm / 25°C)
- PH 值 (25°C) 7.0- 9.0
- 平均粒子直径..... 0.10 - 0.20 微米
- 离子性..... 阴离子
- 最低成膜温度 (MFT) 5-10°C
- 冻融稳定性..... 良好
- 钙离子稳定性..... 良好
- 机械稳定性..... 良好



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-02.0

发出日期：2019年11月1日

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。