



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-1.0

## 银洋合成乳液 YS-8065

(经济型环保低气味苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

### 一、产品介绍：

银洋合成乳液YS-8065是一种苯乙烯 / 丙烯酸酯类合成乳液。产品主要设计应用于弹性外墙乳胶漆中涂或面涂，同时能满足不含APEO、不含甲醛、低VOC的环保要求。

YS-8065采用特殊的乳液聚合技术，具有非常优秀的耐水性及耐碱性，并且其初期湿附着力非常优异，解决了湿冷天气施工后涂层慢干对基材附着力差的问题。

YS-8065采用特殊乳化体系，能够有效地稳固涂料配方中的润湿分散剂不迁移，具备优秀的抗亮斑类雨痕性能。

YS-8065具备优秀的断裂伸长率和拉伸强度平衡，尤其-10℃断裂伸长率优异，适合用于北方低温环境。

### 二、产品特性：

- 不含APEO、不含甲醛
- 极佳的耐水性与耐碱性
- 优异的初期湿附着力
- 优异的抗亮斑类雨痕性能
- 优异的常温及低温断裂伸长率和拉伸强度

### 三、典型特性：

- 聚合物类型-----苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观-----乳白黄相带蓝光液体
- 固体含量----- 50±1 %
- 布氏粘度----- 0-2000 厘泊 (3#/ 30 rpm / 25℃)
- PH 值 (25℃)-----7.0- 8.5
- 平均粒子直径----- 100-200 d.nm
- 离子性-----阴离子
- 最低成膜温度 (MFT) ----- <0℃
- 钙离子稳定性----- 良好
- 机械稳定性----- 良好

### 四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。

### 五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。