



**GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD**

**广东银洋树脂有限公司**

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388 版本：V-01.0

## 银洋合成乳液 YC-387

(应用于多彩涂料连续相的硅丙类共聚物)

### 一、产品介绍：

YC-387 是特别设计用于多彩涂料的硅丙乳液，其专门用作包覆乳液。

纳米级的粒径设计让 YC-387 成膜性能更优异，膜体耐水白性及耐候性能出众。作为包覆乳液，YC-387 与多彩漆的保护胶体有优良的相容性，所制备的多彩涂料粘度稳定性优异。

YC-387 不含 APEO 及甲醛。

### 二、产品特性：

- 优异的耐水白性
- 优异的耐候性
- 与保护胶体相容性优异

### 三、典型特性：

● 聚合物类型	.....	丙烯酸酯类共聚物
● 外观	.....	乳白色半透明液体
● 固体含量	.....	40.0 ± 1.0 %
● 布氏粘度	.....	小于 100 厘泊 (#3/60rpm/25℃)
● PH 值 (25℃)	.....	7.0 — 8.0
● 平均粒子直径	.....	50 — 90 纳米
● 总残余单体 (PPM)	.....	< 500
● 离子性	.....	阴离子
● 玻璃转化温度 (Tg)	.....	约 33℃
● 最低成膜温度 (MFT)	.....	约 29℃



**GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD**

**广东银洋树脂有限公司**

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388 版本：V-01.0

---

## 五、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全单张。

## 六、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。