



## JN AA-3163 水性压敏胶

### ❖ 产品性能

本产品高剥离强度、高的剪切强度（低的收缩）、良好的耐老化性能（耐增塑剂、耐紫外线）。适用于各种涂布方式施工，使用灵活。

### ❖ 技术指标

固含量 (%)	62.0±2.0
产品类型	纯丙
粘度 (mPa. s 25℃)	<2500
pH 值	4.0~8.0
Tg 值 (℃)	-50

### ❖ 产品应用

适用于各种标签、商标、户外广告贴、胶带等。

### ❖ 注意事项

使用塑料或不锈钢材质作为产品贮槽、稀释水槽、配管等的材料。另外，请勿和其他化学品混合使用。本产品应贮存于阴凉处（5~30℃），避免冰冻和暴晒。

### ❖ 包装贮存

200kg、1000kg 塑料桶，也可根据客户要求包装。

温馨提示：本资料是根据我们现有的知识和经验编写的，由于在使用本产品过程中还有许多影响因素，我们保证本产品的品质符合标准要求，但不代表本产品在任何条件下都适用，因此，用户在正式使用前仍有自行试验的必要，认定适合后再使用。