



JN PUD-6404 水性聚氨酯乳液

❖ 产品性能

本产品为热活化型聚氨酯树脂，耐候性好，耐水性能良好，干燥速度快，基材可剥性好，光泽高。

❖ 技术指标

| | |
|-----------------|----------|
| 固含量 (%) | 40.0±1.0 |
| 产品类型 | 阴离子聚氨酯 |
| 粘度 (mPa. s 25℃) | ≤1000 |
| pH 值 | 7.0~11.0 |
| Tg 值 (℃) | 硬 |
| 热活化温度 | 60~65℃ |

❖ 产品应用

适用于金属，玻璃，塑胶等刚性光洁表 JN PUD-6405 面涂饰，起到临时保护的作用。

❖ 注意事项

使用塑料或不锈钢材质作为产品贮槽、稀释水槽、配管等的材料。另外，请勿和其他化学品混合使用。本产品应贮存于阴凉处（5~30℃），避免冰冻和暴晒。

❖ 包装贮存

200kg、1000kg 塑料桶，也可根据客户要求包装。

温馨提示：本资料是根据我们现有的知识和经验编写的，由于在使用本产品过程中还有许多影响因素，我们保证本产品的品质符合标准要求，但不代表本产品在任何条件下都适用，因此，用户在正式使用前仍有自行试验的必要，认定适合后再使用。