

## Pure Polyester / Primid Powder Coatings 纯聚酯/Primid型粉末涂料系列

### 产品简述:

采用饱和聚酯树脂配合Primid固化剂为主要基料制成。

—密着性好，机械性能佳

—涂膜平滑，光泽高

—好的耐化学品和耐腐蚀性能

—厚涂层易出现针孔(120微米以上)

—烘烤温度过高或过长有出现变黄倾向

—较TGIC型更高的贮存稳定性及保质期

### 产品用途:

适用于各种长期户外曝露的产品涂装：

如家用电器、建筑铝型材、交通设施、体育场馆设施、庭院设施等



—可提供标准耐候型和超高耐候型产品

### 产品系列:

—可制成各种光泽及多彩颜色:A型高光(大于85%)，B型半光(85~60%)，C型低光(60~20%)，D型无光(小于20%)。具体光泽颜色以用户指定为准

—聚酯/Primid型粉末涂料适用于以下设备涂装：

电晕静电喷涂

静电流化床或流化床

可提供适合摩擦带电涂装的产品

—涂膜厚度: 在40~120微米之间使用，建议膜厚50~80微米。

—平均覆盖率: 8~10平方米/公斤，膜厚60微米(以100%使用率计算)

### 应用条件:



优势源于创新

WWW.XIZERONG.COM

一比重:1.4~1.8g/cm<sup>3</sup>(因配方及颜色不同而异)

**物理性能:**  
一粒度分布:因用途不同而异, 标准型为平均粒度35~40微米, 小于10微米粉末<10%, 大于90微米粉末<0.5%。

所有试验均采用0.8mm厚的除油除锈冷轧钢板, 膜厚50~80 μ m。

机械性能: 铅笔硬度 GB/T 6739-1996 H-2H

附着力(划格法) GB/T 9286-1998 0级

弯曲试验 GB/T 6742-1986 ≤2mm

冲击试验 GB/T 1732-1993 ≥50kg.cm

杯突试验 GB/T 9753-1988 ≥7mm

**涂膜性能:** 耐蚀性能: 盐雾试验 GB/T 1771-1991 > 500小时无影响

且划叉处腐蚀宽度不超过2mm

温热试验 GB/T 1740-1979 > 1000小时 轻微失光

耐温性能: 100°C/48小时(白色样板)保光性优

保色性△E ≤ 1.0

耐候性能: 加速光老化试验QUV-B313

(240h, 8h/60°C光照, 4h/50°C冷凝)

GB/T 14522-1993 保光率≥80%

以上的涂膜性能指标可能会随着光泽的降低而稍有降低。

**产品包装:** 纸箱包装, 内衬聚氯乙烯塑料袋, 每箱净重20kg。

聚酯/Primid型粉末涂料就在35°C以下干燥, 通风的室内贮存, 同时避免阳光直射。

**贮存条件:** 如在空调间内贮藏, 使用前粉末须在室温下或与喷涂设备相同(温度)存放, 避免返潮。在此条件下粉末可稳定贮存12个月, 超期重新进行检定, 如结果符合要求, 仍可使用。

粉末涂料所有原料不含有毒物质, 烘烤时也无有毒气体产生, 但应避免在使用过程

**卫生与安全:** 中吸入粉尘, 操作人员应配戴防尘口罩, 并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触, 附着于皮肤上的涂料, 可用肥皂清洗。