

龙马防水彩色柔韧型 (CP153)

产品简介:

龙马防水（彩色柔韧型） CP153 彩色易涂、柔韧抗裂

产品简介

龙马防水（彩色柔韧型）是由有机硅树脂改性的丙烯酸乳液和精选专用粉料配制而成的彩色防水产品，具有粘接强度大、抗渗防裂，泡水不粉化的特点，有效地解决了防水工程渗漏、防水层粘贴瓷砖容易脱落的难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

产品有害物质限量符合 JC1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》标准

项目	水性建筑防水涂料	
挥发性有机化合物 (VOC) / (g/L)	≤120	
游离甲醛 / (mg/kg)	≤200	
苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 / (mg/kg)	≤300	
氨 / (mg/kg)	≤1000	
可溶性重金属 a) / mg/kg	铅 Pb	≤90
	镉 Cd	≤75
	铬 Cr	≤60
	汞 Hg	≤60
a): 无色、白色、黑色防水涂料不要测定可溶性重金属		

产品规格:

18KG

施工方法:

基面应为坚固、平整、无明水、无油污及灰尘的水泥基毛坯面，在夏天高温干燥天气下，施工前请刷一遍自来水润湿基面；

• 凹凸不平及超过 2mm 裂缝的须用水泥砂浆找平，阴阳角、管道口用水泥砂浆做成 45° 斜角，并用龙马堵漏防水宝在斜角基面做加强处理效果更佳；

• 1 袋液料配 1 袋粉料，先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料（边搅边倒），用搅拌机搅拌成无颗粒的混合浆料，放置 3-5 分钟再涂刷（若混合浆料太稠，可按配比总量加 8%-12% 清水）。配制好的混合料须在 60 分钟内用完；

• 当涂层厚度为 1mm 时，用量约为 1.5kg/m²（一般两遍涂刷，第二遍涂刷在第一遍涂层表干后交叉进行，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定）；

• 涂层实干（48 小时以上）后再进行闭水试验及下道工序。

适用范围:

适用于厨房、浴室、卫生间、阳台等建筑物防水。

注意事项:

请不要在含白石灰（生石灰）的砂浆基面上做防水，避免造成瓷砖空鼓或脱落；

- 现场应保持通风，施工温度为 5℃-35℃，相对湿度≤85%；
- 请不要在雨天施工，施工后防止霜冻、暴晒及破坏防水层；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输:

在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。

声明：产品使用过程已超出本公司控制，本公司不承担任何施工不当而引起的工程质量责任！