

龙马防水（易涂柔韧型）M200

产品简介：

龙马防水易涂柔韧型（M200）是由有机硅树脂改性的丙烯酸乳液和精选专用粉料配制而成的专业防水产品，具有长期泡水不粉化，高弹抗裂、持久抗渗、易涂高效的特点，有效地解决了建筑物防水工程长期泡水容易粉化渗漏、防水层易开裂的难题，本产品不添加甲醛，更环保、更健康！

产品规格：

18L

施工方法：

- 基面处理：基面应坚固、平整、无明水、无油污及灰尘的水泥基毛坯面，施工前请先用清水润湿基面，但不能有明水；
- 节点处理：凹凸不平及超过 2MM 裂缝的须用水泥砂浆找平，阴阳角、管道口使用龙马堵漏防水宝做成 45° 斜角加强处理；
- 混合搅拌：1 袋液料配 1 袋粉料，先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料，用电动搅拌机搅拌均匀成无颗粒的混合浆料，静置 5-10 分钟后稍加搅拌即可使用，使用时应保持间歇性搅拌，配制好的混合料 60 分钟内用完；
- 涂覆施工：使用滚筒或毛刷将涂料均匀涂刷于基面上，一般 1-2 遍涂刷，第二遍涂刷在第一遍涂层表干后交叉进行，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定；
- 参考用量：当涂层厚度为 1mm 时，用量约为 1.5kg/m²（两遍涂刷，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定）；
- 工程验收：防水施工 48 小时后确认涂层实干后再进行 48 小时闭水试验，无渗透现象方可进行下一步工序。

适用范围：

- 适用范围广，可用于多种基面的防水工程； ● 特别适用于厨房、卫生间的防水防潮； ● 适用于地下停车场、挡土墙、水池、防水工程处理。

注意事项：

- 请不要在含白石灰（生石灰）的砂浆基面上做防水，避免造成瓷砖空鼓或脱落；
- 防水层上铺贴瓷砖建议采用瓷砖胶，后期进行瓷砖粘贴等施工时，必须保护防水层，如防水层破坏必须立即修补并进行防水效果检测；
- 施工温度为 5°C-35°C，空气湿度≤85%，请不要在雨天施工；
- 现场应保持通风，防水涂层施工完毕后要防止霜冻、暴晒、践踏；
- 本品含有水泥，如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5°C-35°C，保质期 12 个月；
- 寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液料贮存温度不低于 0°C。