

龙马防水（高分子弹性防水乳液）M800

产品简介：

龙马高分子弹性防水乳液是由有机硅树脂改性的丙烯酸乳液和精选专用粉料配制而成的高性能防水产品，与水泥按规定配比混合使用，具有柔韧性好、粘结强度大、抗渗防裂的特点，与水泥配比性能好，能够有效解决新旧建筑物各部位的防潮防水。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

产品规格：

18L

施工方法：

- 基层应为坚固、平整、无明水、无油污及灰尘的水泥基毛坯面，施工前请先用清水润湿基层；
- 凹凸不平及超过 2mm 裂缝的须用水泥砂浆找平，阴阳角、管道口用水泥砂浆做成 45° 斜角，并用龙马堵漏防水宝在斜角基层做加强处理效果更佳；
- 液料与硅酸盐水泥（42.5#）重量配比约为 1: 1，先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入水泥（边搅边倒），用搅拌机搅拌成无颗粒的混合浆料（放置 3-5 分钟），配制好的混合料须在 60 分钟内用完；
- 当涂层厚度为 1mm 时，用量约为 1.5kg/m²（一般两遍涂刷，第二遍涂刷在第一遍涂层表干后交叉进行，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定）；
- 涂层实干（48 小时以上）后再进行闭水试验和下道工序。

适用范围：

- 本产品用于厨浴、地下室、室内各位置的防水施工。

注意事项：

- 使用前应搅拌均匀，禁止添加任何物质；
- 粘贴瓷砖，请使用龙马牌瓷砖胶，以确保瓷砖不脱落；
- 请不要在含白石灰（生石灰）的砂浆基面上做防水，避免造成瓷砖空鼓或脱落；
- 现场应保持通风，施工温度为 5℃-35℃，相对湿度 ≤85%；
- 请不要在雨天施工，施工后防止霜冻、暴晒及破坏防水层；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗并及时就医。

贮存运输：

在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。