

防水灰浆

产品简介:

防水灰浆是由硅树脂、丙烯酸乳液和精选专用粉料配制而成的通用型防水产品，具有一定的韧性、抗水防渗漏强、粘结强度高，泡水不粉化的特点，有效地解决了防水工程渗漏、防水层粘贴瓷砖容易脱落的难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

产品规格:

18L、8L、4L

施工方法:

- 基面须用清水充分润湿，应坚固、平整、无明水、无油污及灰尘；
- 凹凸不平及超过 2mm 裂缝的须用水泥砂浆找平，阴阳角、管道口用水泥砂浆做成 45° 斜角，并用龙马堵漏防水宝在斜角基面做加强处理效果更佳；
- 1 袋液料配 1 袋粉料，先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料（边搅边倒），用搅拌机搅拌成无颗粒的混合浆料，放置 3-5 分钟再涂刷。配制好的混合料须在 30 分钟内用完；
- 当涂层厚度为 1mm 时，用量约为 2.5kg/m²（一般两遍涂刷，第二遍涂刷在第一遍涂层表干后交叉进行，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定）；
- 涂层实干（48 小时以上）后再进行闭水试验及下道工序。

适用范围:

- 适用于厨浴间、水池，外墙和室内的防水工程，特别适用于粘贴瓷砖的防水工程。

注意事项:

- 请不要在含白石灰（生石灰）的砂浆基面上做防水，容易造成瓷砖空鼓或脱落；
- 现场应保持通风，施工温度为 5°C-35°C，相对湿度≤85%；
- 请不要在雨天施工，施工后防止霜冻、暴晒及破坏防水层；
- 若相对湿度≤50%，施工 24 小时后建议用喷雾洒水对涂层进行养护 1-2 天；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输:

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5°C-35°C，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。