

强力瓷砖胶 II 型 600

产品简介:

龙马强力瓷砖胶 II 型主要是由高分子聚合物、精选骨料与水泥基胶凝材料加工而成，具有粘结力强、抗渗漏、高效便捷的特点，解决了传统水泥砂浆粘贴瓷砖容易造成空鼓、脱落、渗漏及劳动强度大的难题。

产品规格:

20kg/袋

施工方法:

- 墙面应坚固（铲除疏松结构）、无明水，保持平整水泥基毛坯面，并清除灰尘、油污及其它杂物；
- 瓷砖胶施工时，每袋胶料（20Kg/袋）约加 4 -5Kg 清水用电动搅拌至合适的稠度后使用；
- 将混合料用刮刀（或齿型刀）均匀的刮抹至施工所需的厚度（最好每次施工面积 1 m²左右），然后将被粘接物压揉于胶料上。
- 在基面平整条件下，薄层施工龙马瓷砖胶用量约 8kg/m²（具体用量视基面时间情况而定）。

适用范围:

- 适用于室内外的地面墙面铺贴各种小中型（600*600mm 以下的）瓷砖及石材等。

注意事项:

- 瓷砖胶料达到初期干涸情况下，不能再移动调整瓷砖，若需调整瓷砖，必须用新拌和的胶料粘贴；
- 墙、地瓷砖在粘贴 24 小时后，才可以进入瓷砖勾缝工序；
- 墙体粘贴瓷砖前的抹灰层，建议在施工 15 天后粘贴瓷砖（若施工单位确认符合条件时，可提前进行铺贴瓷砖工序作业）；
- 本产品适宜的施工温度为 5℃-35℃，夏季室外墙面受到阳光暴晒，墙面温度过高时，建议调整作业时间或在墙面适当淋水降温后再进行粘贴瓷砖作业。
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。
- 产品使用过程已超出本公司控制，本公司不承担任何施工不当而引起的工程质量责任！

贮存运输:

在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。