

## 通用防水（柔韧型）

### 产品简介：

通用柔韧型防水是由有机硅树脂改性的丙烯酸乳液和精选专用粉料配制而成的通用防水产品，具有附着力强、抗水性好，柔韧性好、泡水不粉化、涂布率大的特点，有效地解决了防水工程渗漏、防水层粘贴瓷砖容易脱落的难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

### 产品规格：

18L

### 施工方法：

- 基面应为坚固、平整、无明水、无油污及灰尘的水泥基毛坯面，在夏天高温干燥天气下，施工前请刷一遍自来水润湿基面；
- 凹凸不平及超过 2mm 裂缝的须用水泥砂浆找平，阴阳角、管道口用水泥砂浆做成 45° 斜角，并用龙马堵漏防水宝在斜角基面做加强处理效果更佳；
- 1 袋液料配 1 袋粉料，先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料（边搅边倒），用搅拌机搅拌成无颗粒的混合浆料，放置 3-5 分钟再涂刷（若混合浆料太稠，可按配比总量加 8%-12% 清水）。配制好的混合料须在 60 分钟内用完；
- 当涂层厚度为 1mm 时，用量约为 1.5kg/m<sup>2</sup>（一般两遍涂刷，第二遍涂刷在第一遍涂层表干后交叉进行，具体涂刷遍数和厚度根据防水工程要求而定）；
- 涂层实干（48 小时以上）后再进行闭水试验及下道工序。

### 适用范围：

适用于厨房、浴室、卫生间、阳台等建筑物防水。

### 注意事项：

- 请不要在含白石灰（生石灰）的砂浆基面上做防水，避免造成瓷砖空鼓或脱落；
- 现场应保持通风，施工温度为 5°C-35°C，相对湿度≤85%；
- 请不要在雨天施工，施工后防止霜冻、暴晒及破坏防水层；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

### 贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5°C-35°C，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。