



■ 光面（涂底）花岗岩

本产品为专用同色底的光面型仿花岗岩系统，产品体系组成为：

- 1、批多遍抗裂腻子，理论用量为 $3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 2、滚一遍LS-D1#大石板透明底，理论用量为 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 3、分格，涂刷一遍DW-500#线条漆，理论用量为 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 4、滚涂二遍LS-D2#大石板同色底，理论用量 $0.35\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 5、喷涂二遍LS-ZC#大石板主材，理论用量为 $0.2-0.6\text{KG}/\text{m}^2$ 左右，视石材的花纹密度决定主材用量，常规密度通常用量在 $0.35\text{kg}/\text{m}^2$ 左右；
- 6、罩一遍LS-Z1#大石板罩光漆，理论用量为 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 左右。

光面（涂底）花岗岩产品展示



光面（涂底）花岗岩产品展示

