

## 仿瓷砖

本产品由一种或多种天然彩砂混合成单个颜色所组成的单彩真石漆STO-20#、STO-30#，直接喷涂或批刮形成的传统仿瓷砖系统，产品体系组成为：

- 1、批二遍抗裂腻子，理论用量为3kg/m<sup>2</sup>左右；
- 2、滚一遍DW-100#透明底漆，理论用量为0.15kg/m<sup>2</sup>左右；
- 3、满涂一遍DW-500#线条漆，理论用量为0.25kg/m<sup>2</sup>左右，再分小格；
- 4、直接喷涂或批刮STO-20#或STO-30#真石漆二遍，形成传统仿瓷砖效果，理论用量2.5-4.0kg/m<sup>2</sup>左右，亦可用泥夹磨刮成拉丝状；
- 5、罩一遍MS-200#高耐候透明面漆，理论用量为0.2kg/m<sup>2</sup>左右。

### 仿瓷砖产品展示

