

DP-W1#室外用水性地坪漆

产品介绍：

以自交联型功能乳液为主要胶结剂，配以高耐候性颜填料、助剂等材料复合而成，具有自洁功能强，抗沾污、耐水、耐碱性好，与水泥材质有独特的相容机理，涂膜与水泥相遇形成硬度高、光泽亮、高耐磨的特性。适用于室外轻载地坪、休闲彩色人行道、彩色路面等水泥地面装饰材料。

产品特性：

- 1、施工条件：湿度大于90%或烈日下或气温低于10℃不可施工。
- 2、施工前：基底清洁要彻底，如清洁不够将导致底漆与地面之间的附着力降低，会出现剥落分离现象。如基面碱性大，需用5%~8%的稀盐酸进行酸洗。
- 3、施工中：面层做完后，至少保持10小时无水浸蚀，若气温低则需要更长时间保养，地面涂刷完成后保养7天以上才能使用。

施工工艺：

- 1、水泥层施工（选项）
刮涂水泥层一遍，可根据需要选择性施工。完全干燥后进行下一道工序。
- 2、基层处理
水泥基材上的浮尘及易脱落部分清理，保证基面干燥；有油污的地方用水性清洗液洗净、擦干；有油污或者其他污染物可打磨、有机溶剂清理等方法处理，冲洗，干燥后进行下一道工序。
- 3、基层封底施工
封闭底漆采用滚涂或者刷涂的方法进行基层施涂一遍，封闭底漆要求越薄越好（6~8平米/kg），涂后表面亮点（气泡）越少越好，完全干燥后进行下一道工序。
- 4、中涂层施工
用地坪面漆掺和80~100目的石英砂和适量水搅拌均匀后进行刮涂一至二道，刮涂的次数按需要确定，掺加石英砂的比例按强度及厚度要求确定。
- 5、面涂层施工
用干净铲刀剔除中涂层表面浮沙后，用地坪面漆滚涂或刮涂1~2道，4~5平米/kg（两遍），厚度一遍25μm或以上。
- 6、罩面层（选项）
面涂层表干后喷涂或滚涂一层罩面漆，可以更好保护面层，增加亮度，可根据需要选择性施工，6平米/kg，硅丙罩面。

