

户内粉末涂料用聚酯树脂

环氧固化聚酯树脂：50/50 混合型树脂

树脂型号	酸值	ICI 粘度 (175℃)	Tg (°C)	固化条件(°C/min)	特性说明
PE5500	72-78	70-110	appr.53	180/15	高装饰性，高抗黄变性
PE5550	70-76	65-100	appr. 57	180/15	高性价比，高 Tg
PE5550X	70-76	65-100	appr. 55	180/15	容易消光
PE5588	72-78	130-170	appr.57	180/15	高光泽，优良的机械性能
PE5590	70-76	60-90	appr. 54	180/15	快速固化
PE5591	70-76	60-90	appr. 53	160/15	低温固化

可根据客户需要制定开发特殊型号的聚酯树脂