

户内粉末涂料用聚酯树脂

环氧固化聚酯树脂：70/30 混合型树脂

树脂型号	酸值	ICI 粘度 (175℃)	Tg (°C)	固化条件(°C/min)	特性说明
PE7330	28-34	110-140	appr.52	180/15	低酸值

可根据客户需要制定开发特殊型号的聚酯树脂