

## 水溶性树脂

树脂型号	描述	颗粒带电	固含量 (%)	粘度 (mpa•s)	pH	Tg (°C)
SZX-901	高光泽高硬度，耐冷水、沸水性能佳	阴离子	50±1	20000-50000	7.5±1.0	50±1.0
SZX-902	高耐水、耐化学品性及耐高度酒性能，适用于化妆品及酒瓶等金属烤漆。	阴离子	60±1	20000-50000	7.5±1.0	60±1.0
SZX-903	高耐盐雾及耐候性，适用于五金、合金型材、不锈钢等金属烤漆。	阴离子	60±1	8000-10000	7.5±1.0	20±1.0
SZX-904	未中和高固体份丙烯酸树脂，水油两用，高丰满度及高柔韧性，耐折弯及耐冲击性能佳。	阴离子	70±1	6000-10000	---	10±1.0
SZX-905	单/双组份自干丙烯酸树脂，高光泽、快干，适用于自干水性木器/玻璃/金属漆。	阴离子	50±1	10000-20000	7.5±1.0	40±1.0