

# LDP003 阻燃型水性地坪漆

## 产品介绍：

本品是由优质树脂、固化剂、环保型阻燃剂、进口添加剂、各种助剂精心配制而成的阻燃型水性地坪漆。

## 适用范围：

医院、学校、展览馆、档案室、图书馆、歌剧院、仪器室等有防火等级要求的室内地面保护和美化。

## 性能特点：

- ◆ 本品为环保水性地面装饰材料，低 VOC、较小的气味、使用安全环保无毒；
- ◆ 燃烧等级为 A 级，可有效减缓甚至阻止火焰的蔓延；
- ◆ 具有优异力学性能和机械性能，如优异的附着力、硬度和抗载性能；
- ◆ 良好的透气性能、优异的耐碱耐油性能；
- ◆ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低。

## 施工方法：

1. 工具：滚筒、喷枪。
2. 稀释比例：根据比例要求加入清水稀释。
3. 施工条件：温度在 5℃以上，湿度在 85%以下，地面含水率低于 10%。
4. 地面要求：
  - a) 新混凝土地面保持 10 天以上的成熟期，强度 $\geq$ C20，地面 pH<8，含水率低于 10%；
  - b) 地面表面干净无水、泥、油污等污物；
  - c) 依据当地施工要求，对裂缝和伸缩缝进行切割和修补，干燥后打磨平整，清理浮灰。
5. 施工要求：
  - a) 按照配比（A:B:水=5:1:1-1.5），先将 A、B 组分混于洁净的容器中，使用搅拌工具充分搅拌均匀，然后再一边搅拌一边加水至均匀状态；
  - b) 可采用滚涂或喷涂的施工工艺，尽量选用优质的施工工具；
  - c) 一般情况滚涂或喷涂 2 遍即可；
  - d) 施工完毕后 3 天方可走人，7 天后方可走车。
6. 工具清洗：使用后请立即用清水清洗。
7. 存储期限：12 个月（温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
8. 注意事项：
  - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
  - b) 用前按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，30 分钟内（25℃）用完；
  - c) 施工过程保持干燥清洁，配漆后包装桶务必盖严，以免结皮；
  - d) 开罐后的涂料尽量一次性用完；
  - e) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。

## 性能参数

成份	优质树脂、固化剂、进口添加剂等。
理论涂布量	参考用量： 0.2-0.3kg / m <sup>2</sup>
表干	2 小时（25℃）

重涂时间	24 小时以上 (25°C) , 重涂时间随温度和湿度的不同而不同。
------	------------------------------------

---

包装: 24kg/组

颜色: 白色 (可调色)