

LZS552 新型净彩石

【产品介绍】LZS552 新型净彩石采用优质丙烯酸乳液、精选煅烧砂及各种助剂精制而成，色彩鲜艳、保色持久、更有丰富的效果选择，为外墙建筑材料带来全新的创意与延展

【适用范围】适用于建筑物内外墙装饰和保护，特别适用于外墙外保温系统饰面层

【性能特点】

- ◆ 装饰效果好，表面平整顺滑，耐沾污性好；
- ◆ 表面强度高、附着力高，柔韧性好
- ◆ 优异的保色性和耐久性
- ◆ 具有仿石漆涂料外观特点，且色彩更丰富，
- ◆ 独特铺贴效果，棱角顺直，质感清晰饱满

【施工说明】

- 1、工 具：钢质批刀、刮板等
- 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据施工情况可以兑不超过 3% 的清水改善施工性
- 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - b) 清理墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
- 4、施工条件：温度在 10℃以上，湿度在 85%以下，大风、雨天不能施工
- 5、施工要点：
 - a) 滚涂配套底漆（参照底漆说明）
 - b) 滚涂净彩石专用中层漆，涂刷一定要均匀，不可过量兑水。要求完全遮盖底材，专用中层漆的颜色要和净彩石涂料的颜色接近，防止净彩石涂料透底出现发花现象。
 - c) 批刮净彩石漆，收抹时沿一个方向进行，抹刮厚度保持一致；施工作业段的衔接应保持在分格缝处，避免出现接茬。
 - d) 待完全干燥后，施工罩面保护漆（参照罩面漆说明）
- 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
- 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防暴晒霜冻

【注意事项】

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
- 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
- 3、夏季应避免在阳光直射下施工
- 4、每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙面请使用同一批次产品，防止批次色差，使用前需搅拌均匀，已稀释过的漆不要倒回原包装桶内
- 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理

【性能参数】

成份	优质丙烯酸乳液、高温煅烧砂、水、助剂等
理论涂布量	参考用量： 2.3-2.8kg / m ² (根据基材平整度和花型决定具体用量)
表干	4 小时 (25℃)
重涂时间	24 小时以上 (25℃)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：30kg/桶

颜色：仿石效果