

LNZ102 白色墙体腻子

产品介绍:

本品以特种无机矿物质和进口可分散胶粉及增强剂为主要成份的单组份外墙腻子

适用范围:

适各种新旧水泥砂浆抹灰面整平使用, 使建筑涂料施工有更加平整的基层效果

性能特点:

- ◇ 腻子施工性好, 表面易打磨
 - ◇ 粘结强度高, 附着力强
 - ◇ 耐水性好, 遇水不会糊化变软
-

施 工:

工 具: 钢质批刀、钢质刮板

稀 释: 粉料:水=1:0.4 左右

施工厚度: 每次批挂厚度以 0.5mm 为宜, 总厚度以 1-1.5 为宜

施工条件: 温度在 5℃ 以上, 湿度在 85% 以下, 雨天不得施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月; 存放于阴凉干爽处, 严防霜冻和暴晒

使用说明:

表面处理:

- 1、保证墙体水泥面有 30 天的养护期, 墙体的含水率低于 10%, 墙面的 PH 值低于 10
- 2、用合适的工具清除墙体表面的灰浆渣
- 3、清除墙体表面的油污、粉尘
- 4、墙体表面开裂的地方要用水泥砂浆进行修补

施工方法:

- 1、本品采用钢质批刀或者钢质刮板批刮
- 2、严格执行规定配比

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、配合好的产品应在 2 小时内使用完
 - 3、在夏季施工时对批刮好腻子 24 小时后进行清水喷淋或滚刷腻子表面, 这样可使腻子层完全硬化养护, 性能达到最佳。
 - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	普通硅酸盐水泥、进口聚合物胶粉、无机矿物材料、助剂等
理论涂布量	参考用量: 1-2KG/m ² 决定于基层的平整度
表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	8 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同
完全干燥	7 天以上 (25℃)

包装: 40kg/袋

颜色: 白色