

# LNZ112B 瓷砖翻新腻子粉

## 产品介绍:

本品以特殊弹性共聚乳液同无机材料复合而成的双组份瓷砖翻新腻子

---

## 适用范围:

适用于水泥砂浆抹灰旧墙面的翻新使用,内外墙旧面砖、马赛克翻修以及表面光洁的硬质材料表面施工处理

---

## 性能特点:

- ◇ 粘结强度高,对瓷砖等光滑表面的附着力好
  - ◇ 优异的抗龟裂性
  - ◇ 耐水性好、耐老化性好,耐冻融
  - ◇ 施工方便,易批刮、易打磨
  - ◇ 使用基材广,可提高装饰效果
- 

## 施 工:

工 具: 钢质批刀、钢质刮板

稀 释: 配比为 A:B=1:2.4(重量比, A 代表胶料、B 代表粉料)

施工厚度: 每次批挂厚度以 0.5mm 为宜,总厚度以 1-1.5 为宜

施工条件: 温度在 5℃ 以上,湿度在 85% 以下,雨天不得施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月;存放于阴凉干爽处,严防霜冻和暴晒

---

## 使用说明:

表面处理:

- 1、保证瓷砖墙面没有空鼓的地方
- 2、清楚表面的油污、粉尘
- 3、墙体表面开裂的地方要用水泥砂浆进行修补

施工方法:

- 1、本品采用钢质批刀或者钢质刮板批刮
- 2、严格执行规定配比: 配比为 A:B=1:2.4(重量比, A 代表胶料、B 代表粉料)

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
  - 2、配合好的产品应在 2 小时内使用完
  - 3、在夏天施工特别干燥的墙面要提前用清水润湿墙面再进行批刮
  - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
- 

## 性能参数:

成份	普通硅酸盐水泥、天然石英砂、助剂
理论涂布量	参考用量: 1-2KG/m <sup>2</sup> 决定于基层的平整度
表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	8 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同
完全干燥	7 天以上 (25℃)

---

包装: 40kg/袋

颜色: 灰色