

LNZ111A-J 柔性腻子胶料

产品介绍:

本品以特殊弹性共聚乳液同无机材料复合而成的双组份柔性外墙腻子

适用范围:

各种新旧水泥砂浆抹灰面整平使用,使建筑涂料施工具有更加平整的基层效果,特别适合外墙外保温基层的找平处理。

性能特点:

- ◇ 施工方便,易批刮,易打磨
 - ◇ 粘结强度高,对墙面的附着力好
 - ◇ 抗裂性强、可消除外墙的微细龟裂纹
 - ◇ 阻燃性好,经济合理,使用寿命长
-

施 工:

工 具: 钢质批刀、钢质刮板

稀 释: 配比为 A:B=1:2.4(重量比, A 代表胶料、B 代表粉料)

施工厚度: 每次批挂厚度以 0.5mm 为宜,总厚度以 1-1.5 为宜

施工条件: 温度在 5℃ 以上,湿度在 85% 以下,雨天不得施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月;存放于阴凉干爽处,严防霜冻和暴晒

使用说明:

表面处理 :

- 1、保证墙体水泥面有 30 天的养护期,墙体的含水率低于 10%,墙面的 PH 值低于 10
- 2、用合适的工具清除墙体表面的灰浆渣
- 3、清除墙体表面的油污、粉尘
- 4、墙体表面开裂的地方要用水泥砂浆进行修补

施工方法:

- 1、本品采用钢质批刀或者钢质刮板批刮
- 2、严格执行规定配比: 配比为 A:B=1:2.4(重量比, A 代表胶料、B 代表粉料)

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、配合好的产品应在 2 小时内使用完
 - 3、在夏天施工特别干燥的墙面要提前用清水润湿墙面再进行批刮
 - 4、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	高弹性丙烯酸乳液、水、助剂等
理论涂布量	参考用量: 1-2KG/m ² 决定于基层的平整度
表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	8 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同
完全干燥	7 天以上 (25℃)

包装: 50kg/桶

颜色: 乳白色