

# 水性道沿漆

## 产品说明

是一种由改性的丙烯酸乳液、耐水助剂、水等组成的单组份涂料。具有优异的环保性和耐候性，同时兼具良好的附着力、耐水性、干燥性能，使用方便，并可以多种形式施工。

## 用途

适用于城市道路路沿的交通标志。

## 技术指标

漆膜颜色	黄、白、黑
质量固体含量（混合）	45±5
理论涂布率	4-5 平方米/公斤, (以 50 微米干膜计, 不同颜色有区别)
干燥时间	表干, 1 小时 实干, 10 小时
完全硬化时间	7 天
附着力(划格法), 级	≤1

## 施工工艺

### 1、基材处理

所有待涂表面应清洁、干燥、牢固、无油脂、无污染物且平整。

### 2、稀释剂

0-10%洁净自来水

### 3、涂装环境

合适的施工温度为10-35℃，温度较低或较高会较难施工，且基材表面温度必须至少高于露点3℃以上。

相对湿度应小于 80%，过高的湿度会导致附着力不佳。

被涂物周边良好的通风也是必须的。

## 4、涂装方法

刷涂                      辊涂                      喷涂

## 5、清洗

工具用完后必须立即用稀释剂清洗。建议在施工过程中也定时冲洗涂装工具。

---

## 安全注意事项

本产品旨在仅由工业领域中的专业施工人员按照本手册、材料安全数据手册和包装容器上所给定的建议进行施工。

所有与施工和使用本产品有关的工作，均应按照安全、卫生和环保方面的相关国家标准和法规进行。

为避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前要求使用合适的个人防护设备。

施工现场应有充分的通风措施。

如果对本产品的适用性存在疑虑，请向宝塔山漆公司咨询。

---

## 贮存

贮存于干燥、阴凉、通风的环境之中，远离热源及火源。建议的储存温度在5℃至35℃。密封储存期12个月，超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。

---

## 声明

本说明书提供的信息可能不详尽，如果事先未就本产品的适用性获得本公司的书面确认，而将本产品用于说明书明确建议范围之外的用途，责任自负。虽然我们努力确保就本产品提供的所有建议正确无误，但是底材的质量和条件，以及影响本产品使用和涂装的众多因素，均不在我们的控制范围内，因此，除非我们出具明确的书面同意，否则我们对产品性能不承担任何责任，对因使用本产品造成的损失或损害（除本公司疏忽造成的），也概不负责。本说明书中的资料将根据实践经验和本公司的产品持续开发政策，不时加以修改。