

净味惠涂易多用途环保水性漆

[返回](#)

产品规格

2.5KG

产品卖点

- 1、抗霉菌，低VOC
- 2、附着力好，耐水性佳，1级耐干热
- 3、木质、金属、墙面等多种基材适用，更易施工

产品描述

净味惠涂易多用途环保水性漆底漆、面漆二合一，大大简化施工工艺；附着力强，可在木质家具，餐桌、椅脚、墙面、阳台护栏，花园栅栏等多种不同基材上直接涂刷。您的所有涂装需求，一款产品全部为您做到。

光泽

半光清面漆

亚光白面漆

施工指南

一、稀释：

清漆：漆：水=100：15~25(重量比)；白漆：漆：水=100：15~30(重量比)

二、注意事项：

- 1、本产品对人体无害，但干燥后不易清洗，若触及皮肤和眼睛，应及时用清水冲洗干净；
- 2、清漆与白漆产品开罐分别为乳白色和白色均匀液体，清漆产品涂刷后，湿膜状态呈现乳白或青白色，待完全干燥后透明；
- 3、水性漆的喷涂和涂刷请遵循薄涂多次的原则，禁止一次性厚涂。厚涂将可能会带来漆膜发软、起泡等漆膜弊病；
- 4、在水性底漆施工前，请务必使用水性封闭底漆对板材进行封闭，以达到最好的漆膜效果；
- 5、水性漆只能使用清洁水稀释，不能与其它有机化学溶剂或油性稀释剂混合使用；
- 6、在施工过程中请将水性漆过滤后使用；
- 7、没有使用完的涂料，请密闭保存，储存温度不高于5℃，并置于小孩及其它无关人员触不到的地方；
- 8、请维持水性漆的运输和贮存温度大于5℃，以避免因结冰而造成漆膜性能的下降

三、配套建议：

纯境 A+纯环保水性封闭底漆

四、施工条件：

施工环境必须有良好的通风条件，温度不低于 10°C，相对湿度小于 80%。施工现场应注意灰尘对漆膜污染。

五、储存条件：

温度 8~35°C 湿度 ≤80%

六、重涂条件：

4 小时以上，实际干燥时间将会受温度、湿度及漆膜厚度所影响，重涂时间也随之相应变化

七、施工方式：

涂刷和喷刷，建议使用水性漆专用刷（软毛纤维刷）进行施工