



浙江佳润新材料有限公司
ZHEJIANG JIA RUN NEW MATERIAL CO., LTD

化学品技术说明书(TDS)

产品描述

6708是根据市场需求开发的一种新型乳液，是在分析真石漆遇水泛白的基础上，选用优质乳化剂和特种功能单体采用核壳聚合工艺，使该乳液具有干燥速度快、成膜性能好、粘合力强的特点，并且克服了真石漆遇水泛白的现象。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	45±1	%
粘度	2000-7000	mPa.s
pH 值	7±1	
外观	乳白微蓝相液体	
玻璃化温度	55	(T _g) , °C
低成膜温度	22	(MFT) , °C

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期为 6 个月，但这并不代表超过 6 个月后产品无法使用，建议在使用前进行详细的产品性能评估，以确保使用安全。在储存过程中粘度可能会轻微增长。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。