



## GT-705B 净味实木透色宝

一、产品编号及名称：GT-705B 净味实木透色宝

二、产品用途：用于高端实木家具、木制品的底材填充及着色。

三、产品特性：1. 本品采用进口树脂结合填充性好的填料精心研制。具有与底漆的附着力好、柔韧性好、填充性好等特点，填充性优于 PU 格丽斯，可省一遍底漆。  
2. 开稀后不易沉底；防沉性好，颜色层次感强，擦涂后可喷 PU 高渗透底漆或 PU 颗粒底漆。  
3. 施工简便，易擦易收，干速快，省时，省工，省底漆。  
4. 环保、净味施工气味较小，施工后残留气味明显比格丽斯及其它填充剂好。产品溶解力强，可加 艳丽色精、净味纳米色浆调色。  
5. 高填充、不易下陷，喷涂底漆后不易起泡、透明度好、填充性好，两遍底漆基本可以封闭水曲柳底材。  
6. 易擦涂好收、木纹着色纹理清晰自然、层次感强，擦涂后 2 小时可喷涂底漆，附着力好、不脱层、不易发白。

四、产品独特性：符合 GB18581—2009 标准要求，环保安全。可加知木高透艳丽色精或高透色浆调色。打磨打穿后，在磨穿的位置粘上原来的调好的颜色重新擦涂，整体颜色又会回到原来一样，无痕迹。提高实木家具的产品质量，突出木材纹理，提高家具的附加值。

五、施工方式：直接擦涂或添加适量净味 PU 面漆稀释剂稀释，亦可选择 PMA 或 PU 慢干水施工，极低的施工气味和低残留气味。



# 韶关知木新材料有限公司

SHAOGUAN ZHIMU NEW MATERIALS CO.,LTD.

六、施工条件：温度 5~35℃ 湿度 ≤80%

七、使用指引：1. GT-705B 系列可以用艳丽色精或净味纳米高透色浆调色，选用纳米高透色浆，产品通透性好、表面干净清爽、颜色层次感强。

2. 净味艳丽色精总添加量不应超过总配方的 10%。可加 YL-120S 净味艳丽黄色精，YL-306S 净味艳丽红色精，YL-856S 净味艳丽黑色精，YL-209S 净味艳丽橙色精调色，产品具有颜色艳丽、层次感强等特点。可直接加入 GT-705B 中调色。

3. 净味艳丽高透纳米色浆添加量不应超过总配方的 12%。SS-700 净味高透纳米黄色浆、SS-701 净味高透纳米红色浆、SS-702 净味高透纳米黑色浆为进口高透纳米颜料与进口载体精心研磨而成，具有“透”、“闪”的特点，颜色层次感强、通透性好。

八、参考工艺：白坯打磨——喷涂渗渗水+艳丽色精或纳米色浆——擦涂调好颜色的净味实木透色宝——待干 2 小时——直接喷涂颗粒底漆——打磨——修色罩清面漆

九、注意事项：1. 为达到最佳涂装效果，请使用本公司配套产品；

2. 擦涂时应用布碎将素材上残留的漆擦干净或干燥后打磨干净，以免影响附着力等性能；

3. 擦涂该产品二至四小时内上涂底漆效果更佳

4. 适宜施工环境：温度 5~35℃ 湿度 ≤80%；



# 韶关知木新材料有限公司

SHAOGUAN ZHIMU NEW MATERIALS CO.,LTD.

十、施工禁忌：1. 严禁使用非配套类稀释剂调配透色宝；

2. 施工环境温度低于 5℃ 禁止施工。

十一、贮存：在阴凉、干燥、通风处贮存，避免日晒雨淋及高温。在上述条件下贮存，自生产之日起保质期为一年。

十二、安全守则：1. 本品属于易燃物品，应注意防火；

2. 施工时注意空气流通；

3. 避免接触皮肤及眼睛，不慎沾上请用清水冲洗，并及时处理；

4. 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的实际情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。针对新的基材或不同的厂家的底漆，客户在大批量生产之前应按照生产工艺制作样板，测试附着力。

韶关知木新材料技术部

2019 年 6 月 3 日