

## 羟基丙烯酸树脂

### 产品介绍

- 干燥速度快
- 塑料附着性佳
- 耐候性佳
- 对乙丁纤维素相容性佳
- 可用于自干涂料

### 产品特征

组成	羟基丙烯酸共聚物
外观	澄清粘稠液体
色度	≤50 APHA
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	乙酸正丁酯
比重	约 1.01
粘度	5,000 - 10,000 cP (25°C)
酸价	4 - 8 mg KOH/g (100%)
OH 值	约 33 mg KOH/g (原液)
OH %	约 1 % (原液)
Tg 点	约 64°C (DSC 测量值)

### 应用领域

- 塑料涂料
- 铝粉漆
- 汽机车底色漆
- 汽车修补漆

### 溶解性

	稀释性
油漆溶剂 (B.P. 100 - 140°C)	○
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇单甲醚乙酸酯	+

### 相容性

	树脂溶液	干燥涂膜
Hypomer FS-2050	+	+
Hypomer FS-2060A	+	+
Hypomer FS-2061	+	+
Hypomer FS-2460A	+	+
Hypomer FS-2860A	+	+
Hypomer FS-3270	+	+
Hypomer FS-4660	+	+

+ = 可溶于/相容于

○ = 部份可溶/相容

— = 不可溶/不相容

Hypomer FS-2052 与树脂的混合比例为 1/1。

### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)。

### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

### 包装

净重：200 kg

## 有效期

Hypomer FS-2050 自生产日起，保质期限为 24 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

---

## 海名斯特殊化学

### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Lianyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel: + 91 22 67421251  
Fax: + 91 22 67421252