

基本参数

- 产地
上海
-
- 耐水性
防水
-
- 施工性
优
-
- 用途范围
可用于各种要求既具有丰富色彩、同时具有天然石材装饰质感的建筑物的表面节能装饰
-
- 品牌
汇丽
-
- 单件净重
30kg
-
- 理论使用年限
15年
-

详细说明

反射隔热真石漆 RH-106

本品是以特种高分子聚合物合成树脂乳液为粘结剂，配以纳米功能材料、特制功能彩砂、进口助剂等精制而成的既具有天然石材浑然质感、又兼具优异的红外反射发射功能的节能型装饰涂料。

产品特性

1. 水性产品、绿色环保、施工快捷；
2. 显著的隔热节能效果；
3. 粘结力强、附着力优异；
4. 优异的耐水、耐碱性、耐水白性；
5. 色泽柔和、生动逼真，具高雅、自然、庄重质感。

适用范围

可用于各种要求既具有丰富色彩、同时具有天然石材装饰质感的建筑物的表面节能装饰，如罗马柱、石膏板等装饰后具有极其逼真、厚重的装饰效果。

执行标准

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

JG/T 24-2018《合成乳液砂壁状建筑涂料》外墙型

JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》

基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后的基层应符合 JGJ/T29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。

清洁与保养

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间≤4 小时（25℃）。
- 4、涂层保养期 7 天（25℃）。

包装及贮存

- 1、本品为水性涂料，切忌低温贮存。
- 2、本品应贮存在通风、干燥处，贮存温度 5-40℃，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。