



清远双江颜料有限公司 · 颜料厂

Qingyuan Shuangjiang Pigment Co., LTD · Pigment factory

地址: 广东省清远市清新区太和镇告星工业区 邮编: 511800

电话: (86)0763-5823688

传真: (86)0763-5811848

网址: <http://www.qysjyl.com>

No. 品次	颜料名称 Product Name	颜料编号 C.I. pigment NO	物化数据 Physical Data					牢度 Fastness					应用范围 Range of Applications								色卡 Color Sample	
			PH Value	Oil Absorption 油吸量/ml/100mg	耐热性 Heat C	耐光性 Light	耐水性 Water	耐油性 Lined Oil	耐酸性 Acid	耐碱性 Alkali	油墨 Printing Ink			油漆 Paint		塑料 Plastic	橡胶 Rubber	文教 Stationery	本色 Full Color	冲淡色 Reduced Color		
											醇印 Offset	溶剂 Solvent	水性 Aqueous	溶剂 Solvent	水性 Aqueous							
1	柠檬铬黄 LEMON CHROME YELLOW	P.Y.34	4-8	≤25	180	5	5	5	4	5	●	○	○	●	○	●						
2	浅铬黄 LOW CHROME YELLOW	P.Y.34	4-8	≤25	180	5	5	5	4	5	●	○	○	●	○	●						
3	中铬黄 MEDIUM CHROME YELLOW	P.Y.34	4-8	≤22	180	5	5	5	5	5	●	○	○	●	○	●						
4	深铬黄 DEEP CHROME YELLOW	P.Y.34	4-8	≤25	180	5	5	5	4	5	●	○	○	●	○	●						
5	钼铬红107 MOLYBD ATE RED107	P.R.104	5-7	≤30	180	3	5	5	4	4	●	○	○	●	○	●						
6	钼铬红 207Y MOLYBDATE RED 207Y	P.R.104	5-7	≤30	180	3	5	5	4	4	●	○	○	●	○	●						
7	钼铬红 207B MOLYBDATE RED 207B	P.R.104	5-7	≤30	180	3	5	5	4	4	●	○	○	●	○	●						
8	大红粉 PIGMENT RED	P.R.21	6.5	≤40	120	6	4	3	5	3	○	○	●	●	●		○					
9	耐晒大红	P.R.48:1	7	≤55	180	5	4	4-5	3	3	○	○	●	○	●	○	●					
10	立索尔大红 LITHOL RED	P.R.49:1	7.5	≤7.5	180	4	2	2	3	3	●	○					●					
11	宝红	P.R.57:1	7	≤65	160	4-5	4	4-5	5	4-5	○	●	○									
12	美术绿015	Pg13	5-6	≤30	160	5	5	5	4	5	○	○	○	●	○	○						
13	美术绿016	Pg13	5-6	≤25	180	5	5	5	4	5	○	○	○	●	○	○						
14	美术绿017	Pg13	5-6	≤25	180	5	5	5	4	5	○	○	○	●	○	○						

适用 ● Highly Recommended 选择使用 ○ Recommended