

“康曼丝”壁彩石漆

一、产品说明

本产品是一种以硅改性-丙烯酸酯乳液为粘接剂，彩用特殊工艺制成的仿花岗岩石漆。产品色彩逼真耐用，可依据客户来样进行色彩搭配，达到几乎和原石同一效果。

二、设计用途

适用于各种建筑物内外墙，酒店、高档办公楼、高楼等大型公共建筑，以及成型材料、罗马柱、异型材料等。适用于在水泥砂浆、混凝土、保温材料、瓷砖、金属板等室内外基层上进行仿花岗岩施工的涂料

三、产品特性

- ① 具有逼真的花岗岩石效果，施工方便，一次喷涂成型，耐候性高，抗沾污，附着力强，防水，防酸雨，易清洗，水性极低 VOC。
- ② 具有卓越的附着力，有天然石材的质感，寿命 15 年以上
- ③ 透气性好，有效阻挡墙体可溶性盐碱物析出。
- ④ 本产品为环保产品，纯水性，色彩丰富，经济实惠，易施工。

四、技术指标

项目	指标	项目	指标
干燥时间	表干 <2H	耐水性 96H	无异常
耐碱性 (48H)	无异常	耐擦洗性	>10000 次
低温稳定性	不变质	断裂延伸率	>50
固含量	>30%	施工性	无障碍
涂膜外观	正常	耐沾污性	<10%

耗漆量：理论值 0.2-0.6 公斤/平方米，(不同效果,不同用量)实际用量会因基面粗糙程度和不同施工工艺而有差异。

五、涂料配制：使用前应用木棒轻轻搅拌均匀，不必进行稀释。

六、施工说明：

- 主材施工方法：喷涂。
- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 基层条件：基面强度大于 5 公斤/平方米，墙体含水率小于 10%，PH 小于 10。
- 施工温度：环境及基层温度大于 5 度，相对湿度小于 85%，避免大风、大雨等恶劣天

气施工。

- 干燥时间：涂层表干 4 小时/25 度，实干 24 小时/25 度，重涂间隔时间>12 小时/25 度。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。

七、配套组合：

- 1、抗碱底漆
- 2、中层漆（造型材料）
- 3、多彩仿花岗石主漆
- 4、专用罩光漆

注意事项：请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有差异，如遇疑问请向各地代理商或本公司垂询。技术数据仅供参考。本公司保留资料解释及修改权力而无需另行通知。