

# “康曼丝”外墙乳胶漆

## 一、产品说明

本产品选用优质硅丙烯酸酯共聚水性乳液为基料，配以各种颜填料和各种助剂精制而成的高性能涂料。

## 二、设计用途

适合于别墅、酒店、办公楼、学校、剧院、礼堂、高档公寓、银行等大型建筑物的新建及维修工程，具有长期的装饰和保护作用。

## 三、产品特性

- ① 具有优异的防霉抗藻性，能经受风吹雨淋等各种恶劣天气。
- ② 涂膜遮盖率高，耐擦洗，附着力强。
- ③ 优异的耐酸碱性能，防止漆膜粉化及褪色。
- ④ 优异的抗沾污性，漆面可洗刷，清洗维护简单。
- ⑤ 涂层具有较强的抗泛碱和耐老化，颜色保持 10 年以上。
- ⑥ 涂层具有自洁性能，可长期保持洁净美观。

## 四、技术指标

项目	指标	项目	指标
干燥时间	表干 <2H	对比率	≥0.93
耐碱性（48H）	无异常	耐擦洗性	≥5000 次
低温稳定性	不变质	比重	1.32-1.36
光泽	哑光	施工性	涂刷二道无障碍
涂膜外观	光滑细腻	固含量	≥52%
耐人工老化（600H）	不起泡，不剥落，无裂缝	耐沾污性	≤15%
耐水性 96H	无异常	容器中状态	无硬块，搅拌后均匀

耗漆量：理论值 8-10 平方米/公斤/道，湿膜厚度 60 微米。实际用量会因基面粗糙程度和不同施工工艺而有差异。

五、涂料配制：使用前应充分搅拌均匀，视情况可加 0-10%的清水进行稀释。

## 六、施工说明

- 施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 基层条件：基面强度大于 5 公斤/平方米，墙体含水率小于 10%，PH 小于 10。
- 施工温度：环境及基层温度大于 5 度，相对湿度小于 85%，避免大风、大雨等恶劣天气施工。
- 干燥时间：涂层表干 1 小时/25 度，实干 24 小时/25 度，重涂间隔时间》4 小时/25 度。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。

## 七、配套组合

- 1、外墙腻子
- 2、抗碱底漆
- 3、外墙乳胶漆

**注意事项：**请按使用说明书要求进行施工操作，实际情况可能会因环境、基层、气温等因素略有着异，如遇疑问请向各地代理商或本公司垂询。技术数据仅供参考。本公司保留资料解释及修改权力而无需另行通知。