

基本参数

包装	桶装	保质期	12个月	表干时间	1小时
产地	浙江	干燥时间	2h	功能	装饰
供货地	华东地区	级别	一级	类型	丙烯酸防腐涂料
耐碱性	强	耐水性	超强	耐洗擦性	2000次
施工性	良好	外观	桶装	稀释剂	乳液
颜色	多彩	用途	石材用	遮盖力	好
品牌	彩云来	单件净重	30	按溶剂类型分	水性漆
液态类型	水性漆	每公斤涂刷...	12-13m ²	成膜物性质	无机
理论使用年限	15年				

真石漆

产品介绍:

真石漆效果酷似大理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。

试用范围:

适用于室内外装修、工艺美术、城市雕塑以及其他任何的水泥光面、PC板面、米板及各类纤维板面、旧瓷砖基面、马赛克面、旧涂料面等。

材料构成:

特殊高分子合成树脂、其它添加助剂 30-40%

天然大理石 60-70%

产品优点:

阻燃、防水、环保、耐气候性能、防龟裂性能好，可延长建筑物寿命。

防腐蚀、防风化、无毒性

可塑性强，可随心所欲搭配出各种效果

可大规模、迅捷的营造新旧建筑墙体的装饰效果，以低成本即可达到欧式装饰格调

再度翻新改造以及旧楼改造，简便易行，不需伤筋动骨，只需在旧基面上直接喷涂天然真石漆即可。

技术指标:

容器中状态呈匀态，无结块；3次试验后无硬块、凝聚；干燥时间小于等于2小时，颜色及外观与样本相比无明显色差，骨料沉降率小于等于10，耐水性96H,无裂纹、起泡、剥落；耐碱性96H,无裂纹、起泡剥落，耐洗刷性，10次涂层无变化；人工加速耐候性500H，涂层无裂纹、起泡、剥落，粉色变色小于1级。耐冻融循环性（5次循环），无裂纹、起泡、剥落；粘接强度：浸水后大于等于0.5MPA，标准状态大于等于0.7MPA

存放：在5-40摄氏度条件下存放，防止冰冻或暴晒，存放6个月

施工说明:

基层处理:

- 1、一比三水泥沙粉并养生15天以上，粉光面须平坦但不可太光滑
- 2、施工前水泥面或被涂物不得有青苔、没脂或其它污染物、有则须完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干燥。
- 3、涂有旧涂料、被涂物面必须试验或确认可附着，方可施工、否则必须铲除。
- 4、打底漆及封底处理
 - ┆被污染均须打磨底漆及封底处理以防止有渗色、透湿污染石漆，底漆用量每遍需在0.3KG/M²以上，并保持充分干燥
 - ┆贴线条胶带
 - 贴胶带可先贴直线、再贴横线、对有接头处、可订上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头
 - 喷涂石漆
 - 开始喷涂真石漆，喷涂厚度2-3MM，空气压力在6-8KG/M²

研磨

在喷真石漆面漆前将真石漆有锐角之颗粒磨平均 30-40%，可增加碎石美感及减少锐利并被灰尘积留。

全面喷涂罩面漆

待真石漆完全硬化 24 小时后，则可全面喷涂罩面漆。每平方米均须 0.3KG 以上

天然花岗岩石外观气派非凡，并可再列换喷涂不同花样色。

前面喷涂无缝、完全防水防酸雨侵蚀。防污染、清洗容易

造型花样、色彩、面积大小、装潢美术运用毫不受限制。

产品介绍

简介：水性、特殊改性厚浆型弹性面漆，具有防水、抗裂缝功能、耐沾污染性突出。

用途：1、适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑的新建维修工程。

2、广泛应用于建筑物的内墙、天花、石膏板及木间隔的装饰

3、可用于建筑物 外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护

4、特别适用于出现细微裂缝的墙体表面的涂装

产品优点：稳定性和耐久性、环保性。

漆膜牢固性、防水性、抗霉性。具有的弹性

**化学结构性、长期保护不易脱落。

遮盖性强、涂刷及其方便、流平性好。

水性成品包装。施工简单方便

优良的耐污染和耐老化功能。

施工工艺：

1、基层要求牢固、干燥、清洁、无浮灰、无油迹。

2、开罐搅拌均匀、如因施工需要，可加清水 5%--10%，同时搅拌均匀，但加入清水超 20%，遮盖率、耐洗刷有所下降。

3、可采用滚涂、刷涂、无气喷涂的工艺施工。

4、待**层涂刷完成后约 2 小时方可进行第二道涂刷。

5、涂刷完成后，工具可用清水清洗。

产品性质：

1、成分：特殊的改性丙烯酸乳液

2、光泽：哑光、丝光

3、颜色：白色及多种标准颜色可供选择

4、耗漆量：理论值-薄质：：10/m²/遍/kg（干膜 30um 计）

5、干燥时间：表干。1 小时/25℃；重涂时间：6 小时 以上/25℃

6、存放：存放在 0-35℃，阴凉、清洁、干燥的地方。剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启经妥善保管，保质期位 12 个月

施工建议：

1、 稀释：使用清水稀释，薄涂型、稀释量控制在 10-20%，深色漆稀释 0-10%，厚质型不用稀释剂

2、 干膜厚度：厚质拉毛 125-250 微米（每层）

3、 切忌在 5℃-40℃以外或雨淋下施工

4、 墙面 PH 大于 10 时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体 PH 小于 10 后方可施工

2、包装：塑桶 20kg

