

水性环氧富锌底漆

产品描述

产品简介

水性环氧富锌底漆是以环氧树脂、硅酸乙酯、锌粉为主要原料，增稠剂、助剂、水组成的特种水性涂料。

适用范围

适用于各种钢铁构件的长效防腐底漆，也特别适用于油储罐、油输、溶剂仓内壁、热交换内外壁及水下、地下管线等。

特性说明

1. 无溶剂挥发，对施工人员及环境无危害
2. 长期耐热可达 400°C
3. 漆膜具有长期耐候性，耐水性、耐盐水性、耐各种油品浸泡，对各种强溶剂的极强的抵抗能力
4. 焊接性能优良，防静电。

使用方法

喷涂、辊涂或刷涂。使用前，所有待涂覆的表面根据 ISO 标准进行评估和处理，如有油脂、应用溶剂清洗到 SSPC-SP1 标准，喷砂清洁至 Sa2.5 级或动力工具除锈到 St3 级，除去灰尘和污物保持清洁干燥。主漆和固化剂的配比为 10:1，配好后必须搅拌均匀，用多少配多少，配好后须在 2-3 小时内用完。可加水 10%左右，用好后工具应及时清洗干净。

技术参数

检验项目	技术指标
干膜厚度	50-80 微米
理论涂布率	4.3 平方米/公分
干燥时间	表干 25min 实干 16h(底材温度 35℃)
	表干 30min 实干 24h(底材温度 25℃)
	表干 45min 实干 36h(底材温度 15℃)
固体份	≥70%