

LFC435 氟碳金属漆

产品介绍:

本品由进口氟碳乳液、优质珠光粉、进口添加剂、各种助剂精心配制而成具有金属效果的氟碳金属涂料。

适用范围:

酒店、别墅、写字楼等各种高档建筑物外墙面装饰

性能特点:

- ✧ 本品为环保水性建筑装饰材料，VOC 含量低于中国环保十环标准；
 - ✧ 精选优质珠光粉，使得本品硬度高、耐划伤、附着力强；
 - ✧ 精选进口氟碳乳液，使得本品具有极佳的耐盐雾、耐酸碱、抗紫外光、耐老化性能；
 - ✧ 配方的独特设计，使得本品具有一定的金属板装饰效果；
 - ✧ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低。
-

施工方法:

1. 工 具：乳胶漆喷枪。
 2. 稀释比例：为了更好的墙面效果可以兑 5-10%左右的清水稀释。
 3. 施工条件：温度在 5°C 以上，湿度在 80% 以下，大风、雨天不能施工。
 4. 墙面要求：
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面 pH<10，含水率低于 10%；
 - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐；
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间。
 5. 施工要求：
 - a) 整体批刮 1-2 遍外墙找平腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
 - b) 整体批刮 1-2 遍外墙柔性腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
 - c) 整体批刮 1-2 遍外墙光面腻子，保证墙面细腻、洁净，平整度满足要求；
 - d) 滚涂 1 遍外墙通用底漆，完全干燥后喷涂 1-2 遍中层漆；
 - e) 喷涂 1-2 遍氟碳金属漆，完全干燥后喷涂 1 遍高光罩面漆。
 6. 工具清洗：使用后请立即用清水清洗。
 7. 存储期限：12 个月（温度 5-35°C 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
 8. 注意事项：
 - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
 - b) 产品使用前需慢速搅拌均匀（禁止用电钻高速搅拌）；
 - c) 开罐后的涂料尽量一次性用完，不可混入其他物质；
 - d) 施工过程保持干燥清洁，剩余包装桶务必盖严，以免结皮；
 - e) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。
-

性能参数

成份	进口氟碳乳液、优质珠光粉、进口添加剂、各种助剂等。
理论涂布量	参考用量： 0.2-0.4kg / m ² 根据基层的吸水率决定。
表干	1 小时（25°C）

重涂时间	4 小时以上 (25°C)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同。
------	---------------------------------

包装：20kg/桶

颜色：依据要求