

水性金属漆

产品介绍:

本品由进口乳液、优质铝银浆、进口添加剂、各种助剂精心配制而成具有金属效果的水性金属涂料

适用范围:

酒店、别墅、写字楼等各种高档建筑物外墙面装饰

性能特点:

- ✧ 本品为环保水性建筑装饰材料，VOC 含量低于中国环保十环标准；
 - ✧ 精选优质铝银浆，使得本品硬度高、耐划伤、附着力强；
 - ✧ 精选进口乳液，使得本品具有极佳的耐盐雾、耐酸碱、抗紫外光、耐老化性能；
 - ✧ 配方的独特设计，使得本品具有一定的金属板装饰效果；
 - ✧ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低；
-

施工方法:

- 1、工 具：乳胶漆喷枪
 - 2、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
 - 3、墙面要求：
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面 pH<10，含水率低于 10%
 - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
 - 4、施 工：
 - a) 使用前需慢速搅拌均匀（禁止用电钻高速搅拌）
 - b) 喷涂时枪口尽量与墙面保持垂直，枪口离墙 40-60 厘米范围
 - c) 施工过程中应尽量连续匀速走枪，一次成型，减少点喷和补喷
 - d) 一般情况喷涂 1-2 遍即可
 - 5、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 6、存储期限：6 个月（温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）
 - 7、 注意事项：
 - 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用 1 遍本公司的专用抗碱封固底漆
 - 3、涂料切勿用力搅拌，不可混入其他物质
 - 4、开罐后的涂料尽量一次性用完
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
 - 6、本品同样适用于一体板产品
-

性能参数

成份	超耐候硅丙乳液、进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量： 0.2-0.4kg / m ² 根据基层的吸水率决定
表干	2 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：20kg/桶

颜色：