

# LWJ433 水性金属外墙漆

## 产品介绍：

本品由进口乳液、优质珠光粉、进口添加剂、各种助剂精心配制而成具有金属效果的水性金属涂料。

## 适用范围：

酒店、别墅、写字楼等各种高档建筑物外墙面装饰。

## 性能特点：

- ◆ 本品为环保水性建筑装饰材料，VOC 含量低于中国环保十环标准；
- ◆ 精选优质珠光粉，使得本品硬度高、耐划伤、附着力强；
- ◆ 精选进口乳液，使得本品具有极佳的耐盐雾、耐酸碱、抗紫外光、耐老化性能；
- ◆ 配方的独特设计，使得本品具有一定的金属板装饰效果；
- ◆ 本品具有极佳的施工性，施工简便、耗量低。

## 施工方法：

1. 工具：乳胶漆喷枪。
2. 稀释比例：为了更好的墙面效果可以兑 5-10%左右的清水稀释。
3. 施工条件：温度在 5°C以上，湿度在 80%以下，大风、雨天不能施工。
4. 墙面要求：
  - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面 pH<10，含水率低于 10%；
  - b) 清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐；
  - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
  - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间。
5. 施工要求：
  - a) 整体批刮 1-2 遍外墙找平腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
  - b) 整体批刮 1-2 遍外墙柔性腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰；
  - c) 整体批刮 1-2 遍外墙光面腻子，保证墙面细腻、洁净，平整度满足要求；
  - d) 滚涂 1 遍外墙通用底漆，完全干燥后喷涂 1-2 遍中层漆；
  - e) 喷涂 1-2 遍水性金属外墙漆，完全干燥后喷涂 1 遍高光罩面漆。
6. 工具清洗：使用后请立即用清水清洗。
7. 存储期限：12 个月（温度 5-35°C的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射）。
8. 注意事项：
  - a) 施工前应仔细阅读本产品使用说明；
  - b) 产品使用前需慢速搅拌均匀（禁止用电钻高速搅拌）；
  - c) 开罐后的涂料尽量一次性用完，不可混入其他物质；
  - d) 施工过程保持干燥清洁，剩余包装桶务必盖严，以免结皮；
  - e) 本品运输按《非危险品运输规则》办理。

## 性能参数

成份	进口乳液、优质铝银浆、进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量： 0.2-0.4kg / m <sup>2</sup> 根据基层的吸水率决定
表干	1 小时（25°C）

重涂时间	4 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同
------	------------------------------

---

包装: 20kg/桶

颜色: 依据要求