

LWQ402 高级专业外墙工程漆

产品介绍:

优异的水性丙烯酸高级外墙漆、哑光、易施工

适用范围:

本产品适用于混凝土、水泥砂浆、砖石等各类新旧建筑物外墙面的装饰

性能特点:

- ◇ 优异的耐候性和保色性
 - ◇ 优异的遮盖力和附着力
 - ◇ 优异的抗沾污性
 - ◇ 超强的耐擦洗和耐水性
-

施 工:

工 具: 漆刷、滚筒或无气喷枪

稀 释: 为了更好的墙面效果可以兑 5-10%左右的清水稀释

施工条件: 温度在 10℃以上, 湿度在 85%以下, 雨天不能施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月; 温度 5-35℃的条件下密封贮存, 严防霜冻

使用说明:

表面处理 :

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期, 墙面碱性小于 10, 含水率低于 10%
- 2、清洗墙面, 除去墙面的疏松物及结晶盐
- 3、依据当地施工要求, 批刮 (或局部修补) 外墙腻子, 干燥后打磨平整, 清理浮灰
- 4、使用水泥为基础的外墙腻子时, 应保持 15 天以上的养护时间

施工方法:

- 1、可采用涂刷, 滚涂或喷涂的施工工艺, 尽量选用优质的施工工具
- 2、使用前需搅拌均匀
- 3、施工时, 在滚筒 (或排刷) 可涂刷到的范围, 从中央开始上下左右进行交叉涂刷, 最后一遍按从上到下顺序施工, 以得到相同的漆膜效果
- 4、一般情况需要两遍即可

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 1、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的外墙通用透明底
 - 2、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、已稀释过的漆不要倒回原包装桶内
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
理论涂布量	参考用量: 0.25-0.30kg / m ² 根据基层的吸水率决定

表干	1 小时 (25℃)
重涂时间	2 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装: 25kg/桶

颜色: 白色 (可调色)