

LWQ403 超耐候专业外墙工程漆

产品介绍:

本产品由常温弹性丙烯酸共聚乳液、进口助剂及颜填料精制而成的超耐候专业外墙工程漆，具有良好的柔韧性。

适用范围:

本产品适用于混凝土、水泥砂浆、砖石等各类新旧建筑物外墙面。

性能特点:

- ◇ 具有良好的柔韧性，可以弥补隔壁表面的细裂纹
- ◇ 粘结力强，经久不剥落
- ◇ 高遮盖力，附着力强，耐洗刷性能优异

施 工:

工 具：漆刷、滚筒或无气喷枪

稀 释：为了更好的墙面效果可以兑 5-10%左右的清水稀释

施工条件：温度在10℃以上，湿度在85%以下、雨天不能施工

工具清洗：使用后请立即用清水清洗

存储期限：12个月；温度5-35℃的条件下密封贮存，严防霜冻

使用说明:

表面处理：

- 1、新水泥墙面保持30天以上的成熟期，墙面碱性小于10, 含水率低于10%
- 2、除去墙面的疏松物及结晶盐，清洗墙面。
- 3、依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰。
- 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持15天以上的养护时间。

施工方法:

- 1、可采用涂刷，滚涂或喷涂的施工工艺。尽量选用优质的施工工具。
- 2、使用前需搅拌均匀。
- 3、施工时，在滚筒（或排刷）可涂刷到的范围从中央开始上下左右进行交叉涂刷，最后一遍按从上到下顺序施工，以得到相同的漆膜效果。
- 4、一般情况2-3遍即可。

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
- 2、在外墙水泥墙面上必须使用刷一遍本公司的外墙通用透明底
- 3、夏季应避免在阳光直射下施工
- 4、已稀释好过的漆不要倒回原包装桶内
- 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理

性能参数:

成份	丙烯酸乳液、水、助剂、颜填料等
理论涂布量	参考用量：0.25-0.30kg / m ² 根据基层的吸水率决定
表干	1 小时（25℃）

重涂时间	2 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同
------	--------------------------------

包装: 25kg/桶

颜色: 白色 (可调色)