

LWQ411 高级弹性外墙工程漆

产品介绍:

本产品由最新紫外线交联型共聚丙烯酸弹性乳液、进口助剂，颜填料等配制而成，是一款具有高级弹性的外墙工程漆

适用范围:

本产品适用于混凝土、水泥砂浆、砖石等各类新旧建筑物外表面，并可以防止墙体细微开裂和弥补细微裂纹

性能特点:

- ◇ 优异的弹性，可以弥补墙面的表面的细裂纹
 - ◇ 优异的遮盖力和附着力
 - ◇ 优异的抗沾污性，墙面易清洗干净
 - ◇ 优异的耐候性和保色性
-

施 工:

工 具: 漆刷、滚筒或无气喷枪

稀 释: 为了更好的墙面效果可以兑 5-10%左右的清水稀释

施工条件: 温度在 10℃以上，湿度在 85%以下，雨天不能施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月；温度 5-35℃的条件下密封贮存，严防霜冻

使用说明:

表面处理：

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
- 2、清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
- 3、依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
- 4、使用水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间

施工方法:

- 1、可采用涂刷，滚涂或喷涂的施工工艺，尽量选用优质的施工工具
- 2、使用前需搅拌均匀
- 3、施工时，在滚筒（或排刷）可涂刷到的范围，从中央开始上下左右进行交叉涂刷，最后一遍按从上到下顺序施工，以得到相同的漆膜效果
- 4、一般情况 2-3 遍即可

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的外墙通用透明底
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、已稀释过的漆不要倒回原包装桶内
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	弹性丙烯酸乳液、颜填料、水、助剂等
----	-------------------

理论涂布量	参考用量：0.25-0.30kg / m ² 根据基层的吸水率决定
表干	4 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：25kg/桶

颜色：白色（可调色）