

LZT831 多彩专用中层造型骨料

产品介绍:

本品是由优异的水性丙烯酸乳液、颜填料及助剂组成的中层造型骨料，与多彩涂料配套使用可增强面漆的耐候性、装饰性。

适用范围:

广泛适用于酒店、会所、住宅、别墅、写字楼、学校、厂房等外墙装饰工程

性能特点:

- ✧ 装饰效果好，造型效果优异
 - ✧ 粘结力强，经久不剥落
 - ✧ 表面强度高、抗冲击强
-

施工说明:

- 1、工 具：喷枪、特殊辊筒
 - 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据施工情况可以兑不超过 3%的清水改善施工性
 - 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - b) 清理墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
 - 4、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
 - 5、施工要点：
 - a) 辊涂配套底漆（参照底漆说明）
 - b) 喷涂中层造型骨料，根据设计要求进行弹线分格、粘贴胶带，喷涂时应根据装饰效果的要求，注意控制产品施工粘度、气压、喷嘴直径（4-8mm）、间距（喷枪与墙面垂直距离应保持 50-80cm）等保持一致。中层造型骨料喷涂时，注意出枪和收枪不要在施工墙面上完成；而且喷枪移动的速度要均匀；保持点的密度与大小，形状均匀，有需要可以用辊筒或刮板对花纹进行处理。
 - c) 后续工艺
 - 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防暴晒霜冻
-

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、使用前需搅拌均匀，已开桶的产品尽快使用
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

成份	丙烯酸乳液、天然矿物、水、助剂等
理论涂布量	参考用量： 1.6-2.0kg / m ² （一遍），根据效果不同有所差异

表干	4 小时 (25°C)
重涂时间	24 小时以上 (25°C), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装: 30kg/桶

颜色: 本色