

# LZT833 批刮型中层涂料

## 产品介绍:

优异的水性丙烯酸乳液和天然矿物质组成的中层涂料

---

## 适用范围:

适用于建筑物内外墙需要的中层漆

---

## 性能特点:

- ◇ 具有一定的弹性，可以弥补墙壁表面的细微裂纹
  - ◇ 粘结力强，经久不剥落
  - ◇ 表面强度高、抗冲击强
- 

## 施 工:

工 具: 钢质批刀、刮板等

稀 释: 一般情况下无需稀释，根据施工性的情况可以加不超过 5% 的清水改善施工性

施工条件: 温度在 5°C 以上，湿度在 85% 以下，雨天不能施工

工具清洗: 使用后请立即用清水清洗

存储期限: 12 个月; 温度 5-35°C 的条件下密封储存，严防霜冻及阳光直射

---

## 使用说明:

表面处理 :

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的养护期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
- 2、清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
- 3、依据当地施工要求批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
- 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时，应护持 15 天以上的养护时间

施工方法:

- 1、使用前需搅拌均匀
- 2、批刮施工: 将中层漆用批刀或抹子批刮在墙面上，抹涂均匀，以完全遮盖住底材为准
- 3、本产品完全干燥后，施工批刮型真石漆

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
  - 2、在外墙水泥墙面上必须涂刷一道本公司的厚质涂料专用底漆，
  - 3、本品运输按《非危险品运输规则》办理
- 

## 性能参数:

成份	丙烯酸乳液、天然矿物质、水、助剂等
理论涂布量	参考用量: 1.5-2.0kg / m <sup>2</sup> (一遍)
表干	4 小时 (25°C)
重涂时间	24 小时以上 (25°C)，重涂时间随温度和湿度的不同而不同

---

包装：30kg/桶

颜色：白色（可调色）