

LZT834 厚质涂料专用中层

产品介绍:

本品是由优异的水性丙烯酸乳液和天然矿物组成的中层涂料，与面层涂料配套使用可改善面层涂料的施工性能，增强面漆的耐久性和装饰性。

适用范围:

与厚质涂料配套使用

性能特点:

- ✧ 具有一定的弹性，可以弥补墙壁表面的细微裂纹
 - ✧ 粘结力强，经久不剥落
 - ✧ 具有良好的遮盖性能，避免透底发花
-

施工说明:

- 1、工 具：钢质批刀、刮板等
 - 2、稀 释：一般情况无需稀释，根据施工情况可以兑不超过 3%的清水改善施工性
 - 3、基层处理
 - a) 新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - b) 清理墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - c) 依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - d) 使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
 - 4、施工条件：温度在 10℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
 - 5、施工要点：
 - a) 辊涂配套底漆（参照底漆说明）
 - b) 批刮中层漆，抹刮中层漆于基面上，收抹时沿一个方向进行，抹刮厚度保持一致；施工作业段的衔接应保持在分格缝处，避免出现接茬。
 - c) 后续工艺（参照相关面层涂料施工说明）
 - 6、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 7、存储期限：12 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防曝晒霜冻
-

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明，核对配套产品的标签，确认无误后方可使用
 - 2、在外墙水泥墙面上必须使用一遍本公司的专用抗碱封固底漆
 - 3、夏季应避免在阳光直射下施工
 - 4、使用前需搅拌均匀，已开桶的产品尽快使用
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数:

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 成份 | 丙烯酸乳液、天然矿粉、水、助剂等 |
| 理论涂布量 | 参考用量： 1.5-2.0kg / m ² （一遍） |

| | |
|------|----------------------------------|
| 表干 | 4 小时 (25°C) |
| 重涂时间 | 24 小时以上 (25°C), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同 |

包装: 25kg/桶

颜色: 本色 (可调色)