

# 木蜡植物油 UV 系列

我们不断探索，旨在打造让您称心如意的家居空间，在愉悦中开启生活的每一天

产品名称	UV-009 UV 木蜡油	UV-017 UV 木蜡油	UV-017-30 UV 全哑木蜡油
主要特性	高硬质、易打磨	高硬质、净味	高硬质、手感好
REACH 禁用物质	无	无	无
固含量(%)	≥95	≥90	≥90
黏度(CPS)	1000-1500CPS	1000-1500CPS	1000-1500CPS
PH 值	7-9	7-9	7-9
外观	淡棕色	淡棕色	淡棕色
成膜外观	半透明	半透明	半透明
干燥时间	2-5min	2-5min	2-5min
硬度	2H-3H	2H-3H	2H-3H
重涂性及打磨性	OK	OK	OK
耐水煮性	无桔皮，不脱落	无桔皮，不脱落	无桔皮，不脱落
抗污染性	醋盐茶等擦拭测试 OK	醋盐茶等擦拭测试 OK	醋盐茶等擦拭测试 OK
储存时间	12 个月	12 个月	12 个月

## 木蜡油施工使用指南

**基材处理** 木材表面洁净，干燥(含水率<20%)，无霜冻;

**打磨处理** 清除木脂，防霉处理后用 150-300 目的砂纸打磨木材至表面光滑平整;

**操作方法** 搅拌均匀后直接沿木材文理芳香反复涂刷，使已涂木材表面光滑，涂刷 2-3 遍;

**干燥时间** 表干 56 小时，实干 10-12 小时，建议养护 24 小时;

**维护翻新** 清洁木材表面灰尘，无油脂，保持干燥，用 600-1000 目砂纸轻打磨平整后，涂刷遍即可;

**最佳施工与干燥环境** 温度 18-30'C,湿度 50-60%,空气流动速度，温度，湿度影响干性，可用加温或风扇方式提升干速;

### 注意事项

- 1、涂擦时需保持干净，否则会影响效果和干性。
- 2、使用前需充分搅拌均匀，防止长时间放置产生分层。
- 3、木蜡油不得与其他涂料混合使用。
- 4、使用完毕，及时密封保存，存放处保持通用干燥，并隔绝火源，远离热源，防止日晒雨淋。