

产品技术说明书

RS-8626

应用于罩面清漆具备优异耐沾污性能的自消光乳液

产品简介:

BATF合成罩面乳液RS-8626是一款采用独有的相分离聚合技术制备的自消光硅丙改性乳液;该乳液采用软硬幂级结构设计,同时亲疏水结构的巧妙分布及表面特殊效果的处理使得该产品具备优异的耐沾污性能,同时树脂本身良好的疏水性和成膜致密性使其具备优异的耐水特性。

使用RS-8626乳液配制成的哑光清漆后仍具备优异的自消光性,耐候性好,通用性强,非常适用于多彩、真石漆、质感等外墙用罩面哑光漆。

主要特性与优点:

- 成膜致密,耐水性能优异
- 耐沾污性能优异
- 耐候性好
- 优异的自消光性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址:广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址:上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址:四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址:江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址:中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址:河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113

典型特性:

聚合物类型	硅丙聚合物
外观	乳白带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps,25°C, 3 号转子, 12 转/分)	3500-8500
固含量 (%)	31±1
最低成膜温度 (°C)	28±2
粒子直径 (µm)	0.05-0.15
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2019/10/18