

基本参数

- 离子型
阴离子交换树脂

- 牌号
HZ-812B

- 用途
纸尿裤,涂料

- 粘度
7000~12000

- 含量
60±2

- 产商/产地
珠海

- 品牌
宏州

- 型号
HZ-812B

详细说明

组成:

由高性能单体、环氧树脂和各种不同的丙烯酸酯聚合而成。

主要特性:

HZ-812B 具有漆膜硬度高、附着力强、流平性好、耐溶剂优良等特点。

HZ-812B 含有羟基,可与氨基树脂在 120~220℃ 温度下交联反应,制作各种氨基烤漆。

HZ-812B 制漆工艺与传统油漆相仿,且可带树脂打浆。

HZ-812B 有突出的机械稳定性和冻融稳定性。

HZ-812B 制成的漆成膜后可重涂。

用 途:

与氨基树脂配合制作高性能的水性金属烤漆和卷材预涂烤漆。如:各种五金烤漆、铝板面漆、印铁片材的烤漆等体系使用。

技术指标:

外观	金黄色透明粘稠液体
粘度, 25℃, mPa.S	7000~12000
PH 值	7.5~8.5
固体含量, % 150℃×60min	60±2
密度, g/cm ³	1.10±0.02
溶剂类型	醇醚类

应用推荐:

根据不同的条件, 可配制成低温烤漆和高温烤漆;

配制烤漆, (120℃×30min 或 230℃×90 秒) 氨基树脂用量推荐为: 氨基树脂: HZ-812B 树脂=2: 8~3: 7 (固体分), 如烘烤温度低于 120℃, 不宜采用氨基树脂交联。

包装及储运:

★包装规格 200L 胶桶, 净重 200kg。

★本产品需在 5~35℃之间的环境中储存, 有效期为 6 个月。

★避免阳光直接照射, 储存在通风干燥的库房内。

应 用:

应用方面的资料, 可向我司索取, 相关人员将为您提供专业服务及技术支持。由于涂料生产所采购原材料产地厂家的不同会带来质量的差异, 所以我司所提供参考配方和制漆工艺必须经过企业自行验证方可使用。我司仅对产品的质量提供品质保证, 对使用我司资料不当造成的损失将不承担任何责任。