

## 参数

- PH 值
- 其他
- 
- 包装
- 桶装
- 
- 保质期
- 6 个月
- 
- 产地
- 珠海
- 
- 溶解性
- 其他
- 
- 上市时间
- 其他
- 
- 执行质量标准
- 国标
- 
- 贸易属性
- 内贸
- 
- 品牌
- 宏州
- 
- 型号
- HZ-601
- 
- 准入认证
- 其他
- 

## 详细说明

### 概述:

**HZ-601** 通过对金属表面直接键合来改善附着力，也可以改善涂膜的柔韧性，明显提高涂层在难附着金属、玻璃上的附着力，牢度，明显提高涂料的耐水性、抗盐雾和耐溶剂性，硬度以及耐磨性也有一定提高。

### 适用范围:

★适用于水性，溶剂型的氨基漆及柔韧性的卷钢涂料，制罐涂料，可喷涂，浸涂和淋涂。

★可用于溶剂，水性氨基烤漆中，增强密着性。

### 技术指标:

外观	透明液体
粘度, 25℃, mPa.S	880~1000
固体含量, % 150℃×60min	72±2
酸值	29~32
溶剂	丁基乙二醇/去矿物质水

### 应用推荐:

建议添加量在成漆的 0.5-5% 在烤漆中使用，具体添加量因配方体系有所不同。

可在任何阶段添加，请搅拌均匀。

使用前请先行试验添加量，上述的建议添加量决定于体系的物性。

### 包装及储运:

★包装规格，净重 200kg/25kg。

★本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其它数据请参考物质安全数据表。

★储存于阴凉通风干燥处。隔绝明火温度保持在 5~35℃ 之间的环境中密封储存，有效期为 12 个月。

### 应用:

应用方面的资料，可向我司索取，相关人员将为您提供专业服务及技术支持。由于涂料生产所采购原材料产地厂家的不同会带来质量的差异，所以我司所提供参考配方和制漆工艺必须经过企业自行验证方可使用。我司仅对产品的质量提供品质保证，对使用我司资料不当造成的损失将不承担任何责任。