

水性超分散色浆-S 系列

中黄 Y2074-SB

产品特性：

为中档有机颜料色浆，黄相橙，色相较 3073-S 偏黄，展色力优异，配调带橙相的颜色时比用黄加红调配明显具备性能优势。主要用于内墙涂料，价格经济，深色时具备一定的耐光及耐候性，可用于中档外墙涂料。

用法及添加量：

1. 属于价格便宜但性能良好的中档有机色浆，大量用于内墙涂料调色，用于中档外墙涂料时建议浓度不低于 4%。
2. 展色力优异，可在制漆任何阶段加入，非常适合成品漆调色。

包装（不同的规格）：

5KG.20KG.30KG

储存条件：

所有色浆都必须在零摄氏度以上储存，保质期为 18 个月。

水性超分散色浆产品性能参数表

产品	耐热	耐光性		耐候性		耐化学性		建议使用范围
		深色	1/25ISD	深色	1/25ISD	酸	碱	
嫩黄 2003-SA	120	7D	6~7	4D	3~4	5	4~5	内墙,深色外墙

黄 2014-S	120	2~3	2	2	1~2	5	5	内墙
中黄 2074-SA	160	7	6~7	4	3~4	5	5	内墙,深色外墙
菊黄 2082-S	180	7	6~7	4	3~4	5	5	内墙,深色外墙
深黄 2083-SA	180	7D	6	4D	3	5	5	内墙,深色外墙
黄 2109-SB	200	8	8	5	4~5	5	5	内外墙
鲜黄 2097-S	200	7~8	7D	4~5	4	5	5	中深色外墙
青金黄 2154-SA	200	8	8	5	4~5	5	5	内外墙
鲜柠黄 2184-S	220	8	8	5	4~5	5	4~5	内外墙
金黄 2110-SA	220	8	8	5	4~5	5	5	内外墙
铁黄 2042-S	200	8	8	5	5	5	5	内外墙
铁黄 2041-S	200	8	8	5	5	5	5	内外墙
铁黄 2043-S	200	8	8	5	5	5	5	内外墙
橙 3013-S	150	4~5	2	2	1~2	5	5	内墙
桔橙 3005-SA	150	7	6~7	4	3	5	4~5	内墙,深色外墙
鲜橙 3073-SBA	200	8	7~8	5	4~5	5	5	内外墙
艳红 4032-S	120	5	3	3	1~2	5	5	内墙
大红 4112-S/SA	160	7	6~7	4	3~4	5	4~5	内墙,深色外墙
鲜红 4171-S	180	7	6~7	4	3~4	5	4~5	内墙,深色外墙
红 4170-S	180	7	6	4	3~4	5	4~5	内墙,深色外墙
正红 4254-SA	200	8	7~8	5	4~5	5	5	内外墙
红 4257-SA*	220	8	8	5	5	5	5	浅色外墙专用
铁红 4101-SA	200	8	7~8	5	5	5	5	内外墙
铁红 4102-S/SA	200	8	7~8	5	5	5	5	内外墙
铁红 4103-S	200	8	7~8	5	5	5	5	内外墙
红 4057-S	160	4	2	2	1	5	5	内墙
紫红 4019-SA	220	8	7~8	5	4~5	5	4~5	内外墙
玫红 4122-S	200	8	7~8	5	4~5	5	4~5	内外墙
永固紫 5023-S	200	8	7~8	5	4	5	5	内外墙
宝蓝 6150-SA	220	8	8	5	5	5	5	内外墙
青蓝 6153-SA	220	8	8	5	5	5	5	内外墙
群青蓝 6028-S	300	8	8	5	5	3	4	内外墙
绿 7007-S/SA	220	8	8	5	5	5	5	内外墙
铬绿 7017-S	200	8	7~8	5	4	3	3	内外墙
铁棕 8000-S	200	8	8	5	5	5	5	内外墙
黑 9007-SD	220	8	8	5	5	5	5	内外墙